


A.R.C.

SOUUDURE

R 11



Electrode Rutile toutes positions



Electrode Décapante

Aciers de construction, Tubes aciers, Tôles
navales
Désignation-EN S185 – S355 L210 – L360
P235 – P355
Tôles navales Qualité A et B
ASTM A285 grade C A414 grade C, D, E, F
A442 grade 55, 60 A515 grade 55, 60, 65

Electrode rutile universelle. Applications très variées en toutes positions y compris verticale descendante. Amorçage facile, très faible tension d'amorçage, laitier auto détachable, arc vif sans projection, très bonne pénétration, peu sensible à la propreté et aux pièces mal préparées (peinture, graisse, rouille). Hautes caractéristiques mécaniques.

Principale applications : Chaudronneries, tôleries, serrureries, charpentes, travaux publics, matériels agricoles, travaux de maintenance.....

	R_e (MPa)	R_m (MPa)	A_5 (%)	KV (J)	
Min	420	500	22	0°C	>47
Max		640			
Type	450	520	26	+20°C	90
				0°C	80
				-10°C	50

