


# A.R.C.

SOUDURE

# RS



**Electrode Rutile toutes positions**



**Electrode Semi Décapante**

Aciers de construction d'usage général, Tubes aciers, Tôles navales

Désignation-EN	S185 - S355	L210 - L360
	P235 - P355	
Tôles navales	Qualité A et B	
ASTM	A285 grade C	A414 grade C, D, E, F
	A442 grade 55, 60	A515 grade 55, 60, 65

Electrode rutile universelle. Applications très variées en toutes positions y compris verticale descendante. Amorçage facile, très faible tension d'amorçage, laitier auto détachable, arc vif sans projection, très bonne pénétration, peu sensible à la propreté

**Principale applications :** Chaudronneries, tôleries, serrureries, charpentes, travaux publics, matériels agricoles, travaux de maintenance.....

	$R_e$ (MPa)	$R_m$ (MPa)	$A_5$ (%)	KV (J)	
Min	420	500	22	0°C	>47
Max		640			
Type	450	520	26	+20°C	90
				0°C	80
				-10°C	50

